



Литурин® Сил

Литурин® Сил является пропиткой, которая укрепляет бетонную поверхность пола. Литурин® Сил имеет водную основу и не изменяет цвет бетона. Литурин® Сил равномерно заполняет поры в бетоне и уменьшает трение. Поверхность становится частью структуры без трещин и отслоений. Применение материала обеспечивает длительную защиту. Литурин® Сил одобрен к применению в пищевой промышленности и обладает водоотталкивающими свойствами, предотвращает скольжение и также упрощает процесс уборки.

Область применения

- 1 x Литурин® Сил в качестве герметизатора. Меньшее трение и более высокая устойчивость к истиранию.
- 1 x Литурин® Сил в качестве упрочнителя и пропитки-обеспыливателя (мембранообразователь/ обеспыливатель).
- 1 x Литурин® Сил в комбинации с Литурин® Хард увеличивает устойчивость на истирание в более чем 20 раз.

Экологические преимущества

- Максимальное содержание летучих органических веществ меньше 1 г/л
- Имеет водную основу
- Не имеет запаха
- Препятствует образованию бетонной пыли.

Преимущества Литурин® Сил

- Максимальное пропитывание (герметизация)
- Уменьшает проникновение влаги
- Не нужно смывать водой
- Быстрое время высыхания: высыхает через 60 мин. после обработки при температуре +15-18 °C
- Может наноситься как на свежееуложенный, так и на старый бетон. Имеет водоотталкивающие свойства.

Необходимые инструменты

- Мягкая щетка или швабра
- Распылитель низкого давления, механический распылитель или лейка с насадкой

Требования к бетонной поверхности при нанесении

- Минимальная температура поверхности пола должна быть не менее +5 °C (что соответствует температуре воздуха +10 °C)
- Поверхность должна быть чистой, без загрязнений
- При нанесении материала на старый бетон, поверхность должна быть предварительно затерта
- Литурин® Хард/Денс должен высохнуть до того, как будет нанесён Литурин® Сил

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.