

# ЛИТУРИН® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТУРИН® ХАРД

## Инструкция по нанесению Литурин® Хард внутри помещений щётками

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой!

1. Нанесите Литурин® Хард мягкой щёткой.
2. Для лучшего впитывания вотрите материал в поверхность с помощью мягкой щетки.
3. Распределяйте достаточное количество Литурин® Хард на поверхности до тех пор, пока не исчезнут лужи. Удалите щёткой все следы от обуви на поверхности.
4. Дайте поверхности высохнуть.
5. Литурин® Хард должен высохнуть перед нанесением Литурин® Денс/Сил.



## Инструкция по нанесению Литурин® Хард внутри помещений при помощи моечной машины

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой!

1. Залейте Литурин® Хард в бак. Установите на машину черный нейлоновый моющий диск.
2. Залейте в бак машины чистую воду. Обработка поверхности должна быть выполнена до того, как поверхность высохнет. Обрабатывайте поверхность с включенным поливом жидкости и моющим диском, но с выключенным пылесосом.
3. Если поверхность начнет высыхать до того, как закончена обработка, прервите обработку и повторите пункты 1 и 2.
4. Если поверхность уже высохла, повторите всё, начиная с пункта 1.
5. Литурин® Хард должен высохнуть перед нанесением Литурин® Денс/Сил.

Преимущество данного метода нанесения материала состоит в том, что пол одновременно упрочняется и очищается. Уменьшается количество кальциевых выделений и влаги на поверхности бетона. (Рекомендовано для эстетических полов).

### Расход

- Поверхность, затёртая машинами: приблизительно 0,15 л/м<sup>2</sup>
- Незатёртая поверхность: приблизительно 0,2-0,4 л/м<sup>2</sup>



## Инструкция по нанесению Литурин® Хард на открытом воздухе щётками

1. Нанесите Литурин® Хард максимально равномерно на поверхность, используя лейку и мягкую щётку.
2. Сразу же после того, как материал впитался в поверхность (до того, как поверхность высохнет), промойте поверхность водяной струей под высоким давлением.
3. После того, как поверхность высохнет, повторите пункты 1 и 2.

В случае обработки грубых поверхностей во второй день используйте Литурин® Денс.

### Расход

- Поверхность, затёртая машинами (2 обработки): приблизительно 0,30 л/м<sup>2</sup>
- Незатёртая поверхность: (2-4 обработки): приблизительно 0,4-0,8 л/м<sup>2</sup>

*ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.*