

Инструкция по нанесению Литурин® Сил

1. Нанесите материал с помощью распылителя низкого давления или лейки с насадкой.
 2. Для лучшего впитывания вотрите материал в поверхность с помощью мягкой щетки.
- Выдержите поверхность влажной в течении 15-20 минут (при +10-13 °С).
3. Если поверхность начинает высыхать, добавьте больше Литурин® Сил. Следите, чтобы во время впитывания материала не было сухих пятен. При длительной обработке материал может становиться липким, особенно при высоких температурах.
 4. Удалите излишки материала с помощью щетки, пока он еще находится в жидком состоянии (надавливайте на щетку, чтобы удалить лишнее количество материала).
 5. Убедитесь, что лишний материал, который не впитался в пол, был удален
 6. Самый простой способ нанесения материала - это выполнение пунктов 1-6, разбив весь пол на участки из расчёта 100 м² на человека (2 человека = 200 м² и т.д.).
 7. Для обеспечения того, что на бетонную поверхность нанесено необходимое количество материала, пожалуйста, следуйте пунктам инструкции, приведенным выше.
 8. При определенных условиях, например низкая температура, сильный ветер и т.д. период впитывания будет дольше, а при высоких температурах, период впитывания будет меньше.

Расход:

- Поверхность, затёртая машинами: приблизительно 0,15 л/м²
- Незатёртая поверхность: 0,2-0,4 л/м²

